

1639EAB**Nastro isolante autoagglomerante a base di EPR**

Temperatura d'esercizio: -40 ÷ +90°C

Carico di rottura: 2.4 N/mm²

Allungamento a rottura: 750%


Rigidità dielettrica: 29.5kV/mm

Infiammabilità: ritardante la fiamma

Norme di riferimento: ASTM-D-4388; ASTM-D-4325

Eccellente resistenza a: umidità, corrosione e agenti chimici



	art.	S mm	A mm	L m
 BMEAB1909N	BMEAB1909N	0.76	19	9